

TL 5-483-2023

Vydání č.: 2

Účinnost: 05.09.2025

Neautorizovaný tisk

Stěnová krytina MODUL

POUŽITÍ

Stěnová krytina MODUL se používá k lepení na stěny interiérových prostor v oblasti bytové, komerční výstavby a lehkého průmyslu mimo chráněné únikové cesty.

Popis	Norma	Hodnota
Heterogenní PVC stěnová krytina MODUL v rolích		
Celková tloušťka *	ČSN EN ISO 24346	1,15 mm
Šířka *	ČSN EN ISO 24341	2000 mm
Celková plošná hmotnost *	ČSN EN ISO 23997	1900 g/m ²
Rozměrová stálost	ČSN EN ISO 23999	≤ 0,4 %
Klasifikace dle ČSN EN 15102+A1:2012	Norma	Hodnota
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	B-s2, d0
Uvolňování formaldehydu	EN 12149	vyhovuje
Uvolňování těžkých kovů a určitých prvků	EN 12149	vyhovuje
Uvolňování monomeru vinylchloridu (VCM)	EN 12149	vyhovuje
Technické parametry	Norma	Hodnota
Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	vyhovuje
Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN ISO 105-B02 metoda 3	min. stupeň 6
Životní prostředí, bezpečnost	Norma	Hodnota
Vliv na životní prostředí	ČSN ISO 14025	Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Odolnost proti bakteriím	ČSN EN ISO 846 metoda C	vyhovuje
Antibakteriální aktivita PUR laku	ČSN ISO 22196	R ≥ 3
VOC	ČSN EN 16516	Splňuje vyhlášku č. 6/2003 Sb.

* informativní hodnota

BALENÍ

Rozměr [mm]	Délka návinnu v roli	
	[m]	[m ²]
1,15 x 2000	18	36

INSTALACE STĚNOVÉ KRYTINY

- Podrobný postup aplikace stěnové krytiny MODUL je uveden Kladečském předpisu PN 5427/2024, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.
- Podklad pro kladení musí být rovný, hladký, bez trhlin a prachu, dostatečně pevný, čistý a suchý. Nerovnosti, mastné skvrny a jiné musí být odstraněny. Stěny natřené olejovými barvami se musí obrousit.
- Před kladením je nutné stěnovou krytinu rozvinout a stabilizovat povrch a rozměr (nad +18 °C, 48 hodin).
- Výrobní čísla rolí musí při pokládce následovat jedno po druhém, aby se předešlo rozdílům v odstínu.
- Jednotlivé pásy se svařují svařovací šňůrou NOVOPLAST nebo metodou svařování za studena.
- Nedoporučuje se kombinovat různé výrobní šarže mezi sebou.

POKYNY, OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŽBA

- Stěnovou krytinu skladujte při teplotě +5 °C až +35 °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorech min. 1 m od zdroje tepla, chraňte před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.
- Stěnová krytina je určena do interiéru. Podmínky provozu stěnové krytiny: teplota vzduchu +10 °C až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu (50 ± 10) %.
- Informace o údržbě, ošetřování a čištění stěnové krytiny MODUL jsou uvedeny v Kladečském předpisu PN 5427/2024, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.

ZÁRUKY

Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky na 15 let jsou uvedeny na webových stránkách www.fatra.cz.

