

TL 5-500-2010/3

Vydání č.: 3

Účinnost: 02.02.2025

Neautorizovaný tisk

Heterogenní PVC podlahová krytina SILVERO-CLICK

POPIS

Plovoucí heterogenní podlahová krytina SILVERO-CLICK podléhá posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 a požadavkům harmonizované normy ČSN EN 14041.

Jedná se o podlahovou krytinu složenou z několika vrstev se zámkovým systémem (patentovaný systém "Uniclic"). Vrchní část je tvořena PVC materiálem s PUR ochrannou vrstvou. Nosná vrstva je tvořena dřevovláknitou HDF deskou s korkovou podložkou.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Celková tloušťka	ISO 24337	mm	8,2 (-0,50, +0)
Tloušťka nášlapné vrstvy	ČSN EN ISO 24340	mm	0,4
Rozměr dlaždice	ISO 24337	mm	1235 x 230
Klasifikace/úroveň použití	ČSN EN 16511	třída	23, 33
Celková plošná hmotnost *	ČSN EN ISO 23997	g/m ²	7800
Pravoúhlost	ISO 24337	mm	≤ 0,20
Přímost	ISO 24337	mm/m	≤ 0,30
Odolnost proti opotřebení IP metoda A	ČSN EN 13329, příloha E	-	vyhovuje
Vliv kolečkové židle	ČSN EN 425	-	vyhovuje
Trvalá deformace	ČSN EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Pevnost spojení - dlouhá strana	ISO 24334	kN/m	≥ 1,0
Pevnost spojení - krátká strana			≥ 3,5
Rozměrová stálost	ČSN EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN ISO 105-B02, metoda 3	stupeň	min. 6
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	třída	B _n -s1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	ppm	< 5
Emise formaldehydu	ČSN EN 717-1	třída	E1
Odolnost proti skluzu	ČSN EN 13893	třída	DS
Tepelná vodivost *	ČSN EN ISO 10456	W/m.K	0,05
Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	-	vyhovuje
Protiskluznost	DIN 51130	skupina	R11
Kročejeová neprůzvučnost	ČSN EN ISO 717-2	dB	16

* informativní hodnota

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Odolnost proti bakteriím	ČSN EN ISO 846 metoda C	-	vyhovuje
Antibakteriální aktivita PUR laku	ČSN ISO 22196	-	$R \geq 3$
VOC	ČSN EN ISO 16000-9	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	≤ 10 (po 28 dnech)

BALENÍ

Rozměr [mm]	Množství v kartonu		Množství na paletě	
	[ks]	[m ²]	[kartony]	[m ²]
1235 x 230	7	1,988	60	119,28

INSTALACE PODLAHOVÉ KRYTINY

- Podrobný postup aplikace plovoucí heterogenní PVC podlahové krytiny je uveden v Kladečském předpisu FATRACLICK a SILVERO-CLICK PN 5424/2010, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.
- Podlahová krytina se pokládá bez použití lepidla za použití zámkového systému na principu pera a drážky. Při instalaci je nutné zajistit dostatečnou izolaci podkladu proti vlhkosti.

POKYNY, OŠETŘOVÁNÍ, ÚDRŽBA

- Podlahovou krytinu skladujte při teplotě +5 °C až +35 °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorách min. 1 m od zdroje tepla, chraňte před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.
- Podlahové krytiny jsou určeny do interiéru. Podmínky provozu podlahoviny: teplota vzduchu +10 °C až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu (50 ± 10) %.
- Na instalované podlahové krytině zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami z materiálů o tvrdosti vyšší než povrch podlahové krytiny.
- Pryžové výrobky při styku s podlahovou krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy, která se projeví zežloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu podlahové krytiny v místě styku s pryžovým výrobkem.
- Nábytkové nožky opatřete vhodnými ochrannými prostředky např. kluzáky z měkkého plastu, textilními podložkami, u kolečkových židlí používejte kolečka typu „W“.
- Pokud dojde k poškrábání povrchu PUR ochranné vrstvy vlivem pohyblivého nábytku, u kterého nebudou chráněny kontaktní plochy s podlahou vhodnými ochrannými prostředky, nelze na toto poškrábání uplatňovat reklamaci.
- Informace o údržbě, ošetřování a čištění podlahové krytiny jsou uvedeny v Kladečském předpisu FATRACLICK a SILVERO-CLICK PN 5424/2010, dostupném na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz.

ZÁRUKY

Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky na 10 let jsou uvedeny na webových stránkách www.fatra.cz.